

Litoscrub EVO

濃縮中性水基液體除蠟劑，用於在鋪貼前去除蠟、樹脂、聚合物、污垢和預先準備的清潔劑。對頑固污垢的深層清潔也有效。



產品敘述

Litoscrub EVO 是一種水基、高度濃縮的除蠟和脫脂清潔液，適用於在覆貼之前從任何室內或室外地板上去除蠟、天然或合成聚合物。

產品特點

- 卓越的除蠟能力
- 避免使用危險且難以採購的材料，例如小蘇打燒鹼苛性鈉
- 在覆貼安裝的情況下，允許直接使用在水泥黏著劑上
- 多功能產品，可用於所有表面
- 完全去除舊蠟或預先準備的清潔劑
- 不受公路、海運、空運和鐵路運輸限制的產品
- 對白華、青苔和黴菌有效
- 宜人的香味

包裝

11/ 罐（每箱 12 罐）

領域應用

使用無稀釋或在水中稀釋至約 50%（清潔劑:清水=1:1），適合作深層蠟去除劑，也可用在黏著劑覆貼前用於去除頑固的殘留物。

在水中稀釋至 25%（清潔劑:清水=1:3），適合作為日常去油脂洗滌劑及地板的維護和清潔。有效去除附在高吸收性建材上（如燒製瓷磚和陶土）的青苔、黴菌和白華。

應用

使用前搖勻。

在使用 Litoscrub EVO 去除蠟之前，必須去除任何灰塵或表面碎屑。建議一次將清潔劑塗抹在一小部分表面上。

Litoscrub EVO 可以單獨使用，也可以使用根據要去除的污垢的性質，在清水中稀釋。

適當稀釋後，將產品倒在表面上，用白氈布或單盤機將其均勻塗抹。

讓 Litoscrub EVO 發揮作用約 5-10 分鐘，用白氈布或單盤機機械均勻擦拭。

如果應用在吸收性很強的表面上，可能需要在表面上倒額外的清潔劑。

指定作用時間過後，倒入足量的清水，將溶液重新乳化在地板上，使用濕式真空吸塵器、抹布或紙巾將其均勻塗抹並清除任何殘留物。

去除殘留物後，用大量清水沖洗表面。

等待完全乾燥後再開放該區域使用或使用粘合劑覆貼之前等待表面完全乾燥。

覆貼安裝時，建議使用符合 EN 12004 的 C2 級改進的水泥黏著劑，例如

如 Litoflex Pro K80、Powerflex K50、Superflex K77、Hyperflex K100 或符合 EN 12004 的 R2T 級反應性黏著劑 Litoelastic EVO。

警語

- 在 +5°C (50°F) 和 +35°C (86°F) (包含)之間的溫度下使用產品
- 在處理過程中穿上防護裝備。請遵循標籤和安全表上顯示的說明
- 使用前，保護門、窗、橡膠墊圈、家具、水龍頭和配件、金屬或 PVC 型材以及所有可能因直接接觸清潔劑而損壞的表面
- 在使用產品之前，建議進行現場測試以檢查其是否適合預期用途
- 如果發生不慎洩漏，請使用吸收性材料（紙、木屑、蛭石等）吸收產品。並將其丟棄在合適的容器中
- 經常更換沖洗水
- 不要與其他化學產品混合
- 如果清潔後只有部分滿意，請使用相同的程序重複應用清潔劑
- 請勿將產品用於本技術表中未說明的應用
- 如有疑問，請聯繫 Litokol S.p.A 技術幫助服務。

安全 信息

查閱產品安全數據表，可根據要求提供。
專業用途產品

鑑別 數據

外觀	清透液體
顏色	琥珀色
氣味	特殊氣味
海關編碼	34029090
保存期限	原包裝 24 個月，遠離熱源和陽光直射。防止霜凍

應用數據

發揮作用時間	5 - 10 分鐘
可燃性	不可燃
pH值	5,5 - 6,5
比重	0.99 kg/l
應用工具	白氈布或單盤機
應用溫度	+5°C 至 +35°C (+41°F to +104°F)
耗用	10 - 15 m ² /l

注意

溫度 +23 °C (+68°F)、相對濕度 50% 且無風時的數據檢測。可能因具體情況而異施作地點的條件。

Scheda n. 409
Revisione n. 0
Data: January 2021

本技術數據表中包含的信息和規定反映了我們的最佳經驗。
鑑於不可能直接干預工作現場的條件和工程的執行，它們代表一般性質的跡象，對我們公司沒有任何約束力。
因此，建議進行現場測試以檢查產品是否適合預期用途。在任何情況下，用戶必須確定它是否適合預期用途並承擔所有相關責任。

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

