

Prepara Fondo EVO

通用的接著劑，用於在光滑和非吸收性表面上的接著劑，自流平，光滑和膠凝的灰泥。適用於室內和室外



簡介

Prepara Fondo EVO是即用型粘合促進劑底漆，由水性分散液中的合成樹脂組成，具有改進的，附著力和耐水性，選定粒徑和尺寸的惰性填料，特定的流變添加劑，可為產品提供額外的光滑度，對於牆面應用，不滴水。

優點

- 可立即使用
- 多功能產品。完美粘附於不同類型的基材如：水泥，纖維水泥砌面，PVC，油氈，木材，陶瓷和瓷磚，粗陶，天然石材，有機表面粘合劑殘留物。
- 易於安裝。2小時後乾燥。覆蓋物的應用4小時後可能。
- 減少耗用
- 優異的防潮性。
- 產品具有假塑性流變特性，可防止在牆面應用時會滴落
- 適用於牆壁和地板上的室內和室外應用。
- 揮發性有機化合物排放率超低的產品。滿足EMICODE協議的EC1 PLUS的要求
- 產品不受道路，海，空氣及鐵路運輸的限制。

包裝

塑膠桶10公斤 - 標準棧板480 kg.

使用種類

Prepara Fondo EVO用於改善膠粘劑的自粘性，找平系統，平滑劑和水泥使介質具有中等吸收性 和非吸收性基材，例如混凝土，纖維水泥覆層，金屬，PVC，油氈，木材，陶瓷和瓷磚，粗陶和天然石材。

應用

塗覆Prepara Fondo EVO的表面必須清潔，乾燥，堅固，無潮氣，已正確固化，不含油，油脂或任何其他物質其他可能會影響粘附力的物質。使用清潔劑或能夠去除所有污垢的溶劑。Prepara Fondo EVO已準備就緒，可以使用，不需要任何準備。在任何的情況下，建議在應用前，用抹刀稍微攪拌產品。使用長絨棍將產品以單層塗層的形式直接塗在要處理的基材上。在應用時，請確保產品均勻地抹在表面上。乾燥後（約在+ 23°C的溫度下放置4小時）產品完全乾燥且 其特點是表面粗糙，便於應用便於應用水泥產品，保證是高附著力。在複雜的應用中，需要開發增強的，完全均勻的覆蓋層，可以使用帶有圓邊的PVC抹子（第203A0001條）將產品嵌入2x2毫米大小的耐鹼玻璃纖維增強網中-基重：75 g / m²（第RTRN0050條）。

警告

- 請勿在潮濕或受潮的基材上使用Prepara Fondo EVO
- 產品是即用型。請勿稀釋或添加異物。
- 請勿在經常處於水下或有高壓水的表面（例如游泳池，浴缸，噴泉等）上使用Prepara Fondo EVO。
- 在+ 5°C和+ 35°C之間的溫度下使用Prepara Fondo EVO。
- 對於大量情況下的外牆應用，請聯繫Litokol S.p.A技術幫助服務。
- 請勿將Prepara Fondo EVO用於本數據表中未明確說明的應用。
- 如有疑問，請聯繫Litokol S.p.A技術幫助服務。

安全信息

請參閱產品安全數據表，可根據要求提供專業用途產品



識別資訊

外觀	奶油狀
顏色	灰色
比重	1.5 ± 0.1 (g/cm ³)
PH值	8.7-9.7
布氏粘度	20,000-30,000 cPs
固體殘渣	69-71%
海關編碼	32091000
保質期	原包裝存放於陰涼乾燥處，保存期為24個月。遠離霜凍。

應用 資訊

使用溫度	從+ 5°C到+ 35°C
使用工具	長絨滾筒，帶圓角的PVC抹泥刀
最大使用厚度	1 mm
乾燥時間	用長絨滾筒，在氣溫 + 23°C下約需要2小時 用插入玻璃纖維網的抹泥刀，在氣溫 + 23°C的情況下大約需要6個小時
準備用於水泥產品	使用長絨滾筒，在氣溫 + 23°C的情況下約需要4小時 用插入玻璃纖維網的抹泥刀，在氣溫+ 23°C的情況下約需要24小時
清潔工具	未乾時用水清潔。乾掉時用機械清潔。
耗用	長絨滾筒：0.3 kg / m ² 2x2 mm網子的抹泥刀-克重75 g：0.8 kg / m ²

性能

耐濕性	優異
耐老化	優異
靈活性	好
應用溫度	從-20°C到+ 80°C

儘管本技術數據表中提供的信息根據我們的知識和經驗是準確的，但其純粹是作為指導。用戶必須在每次使用前進行初步的實際測試，並對最終結果承擔全部責任。

Sheet no. 537

Revision no. 1

DATE: MAY 2020

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =